

1. Producto

COMPOGRASS® M 10/53 (11.0) BICOLOR

2. Descripción



Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		5/32 "		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV		
	Estructura	Monofilamento recto bicolor		
Peso		11.000 decitex		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, reforzado con una capa en fieltro de agujas		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de estireno-butadieno		
Hilo	Espesor	μ		185
	Altura	mm	± 10 %	10
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	12
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	25,2
	Longitudinal (trama)			21,0
	Densidad	puntadas / m ²	± 5 %	52.900
Peso	Superficie fibrosa	g / m ²	± 10 %	1.400
	Soporte primario			160
	Capa de sellado			1.100
	TOTAL			2.660
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico u hormigón Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de una banda de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación de dichas bandas sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno.		
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo		
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo
	Granulometría	mm	-	0,2 – 0,6
	Cantidad	kg / m ²	-	10
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m ² . min	-	30
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

